



SILVER 480 C

A película de segurança Silver 480 C reduz consideravelmente o calor solar, mantendo grande parte da luz natural. Ela permite uma boa redução do encadeamento e seu efeito espelhado unidirecional garante privacidade, trazendo um aspecto contemporâneo ao exterior. Esta película reforça seus vidros, impedindo a projeção de vidros em caso de colisão ou explosão. É conforme à norma europeia EN12600.



Garantia SOLAR SCREEN®
10 ANO(S)



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma EN 12600
2B2



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	1 %
Transmissão da luz visível	18 %
Reflexão da luz visível interior	60 %
Reflexão da luz visível exterior	58 %
Total da energia solar rejeitada	80 %
Total da energia solar rejeitada*	75 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	56 %
Absorção da energia solar	33 %
Transmissão da energia solar	11 %
Redução do encadeamento	83 %
Valor "g"	0.2
Valor "u"	5.1
Coefficiente da sombra	0.2
Tipo de instalação : Interior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição PET/PVC	PET
Espessura	125 µ

Cor vista do exterior : SILVER

CONSTRUÇÃO

1. camada "dura" resistente aos riscos "correntes", permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. poliéster tingido sem distorção óptica, com depósito de partículas de metal anti Infravermelhos
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS reforçado para acompanhar a elasticidade da película em caso de colisão, polimerizando o vidro dentro dos 30 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão**

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	✓
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo tingido	✗
Vidro duplo reflector tingido	✓
Vidros duplos com gás (Low-E)	!
Vidro duplo claro STADIP INT.	!
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✗

✓ Sim ! Cautela ✗ Não
recomendado
Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.

CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.