



### MAT BRONZE

A película de privacidade Mat Bronze é concebida para proteger dos olhares indiscretos. Completamente opaca, ela filtra uma grande parte da luz natural, criando apenas luz ambiente.



Garantia SOLAR SCREEN®  
**5 ANO(S)**



Classificação da resistência ao fogo  
**M1**



Conservação de -5°C a +40°C  
**3 ANO(S)**



Norma REACH RoHS  
**RESPEITADA**

### LARGURAS DISPONÍVEIS:

↔ **152 cm**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (\*sobre vidro duplo 4-16-4)

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Transmissão dos raios UV          | 1 %    |
| Transmissão da luz visível        | 36 %   |
| Reflexão da luz visível interior  | 11 %   |
| Reflexão da luz visível exterior  | 11 %   |
| Total da energia solar rejeitada  | 39 %   |
| Total da energia solar rejeitada* | 36 %   |
| Ratio solar :                     |        |
| Reflexão da energia solar         | 13 %   |
| Absorção da energia solar         | 37 %   |
| Transmissão da energia solar      | 50 %   |
| Redução do encadeamento           | 59 %   |
| Valor "g"                         | 0.71   |
| Valor "u"                         | 5.62   |
| Coeficiente da sombra             | 0.7    |
| Tipo de instalação : Interior     |        |
| Comprimento do rolo               | 30,5 m |
| Composição PET/PVC                | PET    |
| Espessura                         | 60 µ   |

Cor vista do exterior : BRONZE

### CONSTRUÇÃO

1. Poliéster fosco com uma superfície acetinada
2. Adesivo
3. Poliéster de alta qualidade óptica
4. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
5. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



### CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

*Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.*

### CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão\*\*

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Vidro simples claro            | ✓ |
| Vidro simples tingido          | ! |
| Vidro simples Refletor tingido | ✓ |
| Vidro duplo claro              | ! |
| Vidro duplo tingido            | ✗ |
| Vidro duplo reflector tingido  | ✓ |
| Vidros duplos com gás (Low-E)  | ! |
| Vidro duplo claro STADIP INT.  | ✗ |
| Vidro duplo claro STADIP EXT.  | ✗ |

✓ Sim ! Cautela ✗ Não  
 recomendado

Conselhos para base vidrada até 2,5m<sup>2</sup>. Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.